Paramètres d'utilisation

DIAREX Disque diamant Z7Mk2

pour le quartzite

Diamètre ø	Vitesse de rotation (1/min)
350 mm	1700 - 1800
400 mm	1500 - 1600
450 mm	1300 - 1400
500 mm	1200 - 1300

l'épaisseur de matière	Avance coupe complète (m/min)	Avance coupe d'onglet (m/min)
20 mm	1,2 - 2,0	0,7- 1,0
30 mm	0,8 - 1,2	0,4 - 0,6

König Tool Tipp

- La condition de base est une alimentation en eau optimale et une pression d'eau élevée
- Contrôle régulier de l'alimentation en eau et de la quantité d'eau
- Il est recommandé d'installer une fourche à eau avec une buse d'eau ponctuelle supplémentaire
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°
- Avance pour les coupes plongeantes sur l'axe Z : 0,02 - 0,1 m/min
- Des étincelles et une légère lueur lors du sciage de quartzites plus durs comme Taj Mahal sont normales et sans danger