Paramètres d'utilisation

DIAREX Disque diamant K4+

pour la céramique et le grès cérame

Diamètre ø	Vitesse de rotation (1/min)
350 mm	2.850 - 3.000
400 mm	2.500 - 2.600
450 mm	2.200 - 2.300

Épaisseur du matériau	Avance coupe complète (m/min)	Avance coupe d'onglet (m/min)
12 mm	2,0 - 3,5	0,8 - 1,2
20 mm	1,5 - 2,5	0,7 - 1,0
30 mm	1,0 - 1,5	0,5 - 0,8



König Tool Tipp

- La condition de base est une alimentation en eau optimale et une pression d'eau élevée
- Contrôle régulier de l'alimentation en eau et de la quantité d'eau
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°
- Avance pour les coupes plongeantes sur l'axe Z : 0,02 - 0,05 m/min

KÖNIG